

SUMINISTRADO A:

Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el

abricante)

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx 06

EN 771-1

Ladrillo hueco de arcilla cocida con perforación horizontal, no visto, Categoría II, tipo LD, Dimensiones (490,96,185) mm para uso en muros interiores no resistentes, con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

*Esta ficha técnica anula y sustituye a las editadas en fecha anterior.



Fecha: 01/11/2009 Nº ficha: FT-02/006 - Ed. 4.0 SUPER H 8 de 50 NOMBRE COMERCIAL Configuración: Clasificación según ENV 1996-1-1: grupo 3. Uso no estructural Dimensiones y tolerancias: Dimensiones: 490(mm),96(mm),185(mm) Categoría de tolerancia: (T1) Categoría de recorrido: (R1) ALZADO Planeidad de las caras: NPD (no exigida) Paralelismo de las caras: NPD (no exigida) Resistencia media normalizada a la compresión: 4 N/mm² (a la cara de apoyo) Categoría II Estabilidad dimensional: NPD (característica no exigida) Peso seco de la pieza cocida: Volumen de perforaciones: 63 % Volumen de la mayor de las perforaciones: 7,9 % 5.700 g (Tolerancia $\pm 5\%$) Espesor combinado: 22 % Reacción al fuego: Euroclase A1 (Contenido en materia orgánica ≤ 1% en masa: sin necesidad de ensayo) Permeabilidad al vapor de agua: Coeficiente de difusión al vapor de agua: 10 (valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos) Aislamiento acústico a ruido aéreo: Densidad aparente: (700) kg/ m³ Tolerancias de la densidad aparente: Categoría (D1) Geometría y forma: según dibujo adjunto. Conductividad térmica equivalente: 0,32 (W/mK) (valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos) Contenido de sales solubles activas: Categoría: (S0) NPD (característica no exigida) OBSERVACIONES: